

HRK

深圳市鸿瑞凯电子科技有限公司

产品规格书

| | |
|-------|--|
| 客户名称: | 立创电子 |
| 产品名称: | 插件式铝电解电容器 |
| 客户料号: | |
| 规格描述: | CD288 高频低阻绿金 10v/220uF, ±20%,105°C,Φ6.3*7mm,长脚 |
| 供方料号: | 10v/220uF CD288 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| 贵公司承认印: | |
| | 核 编 制 |
| | 张洪亮 周喜 |
| | 规格书编号: HRK-1122901A |
| ※: 承认后敬请返回一份! | 品质专用章 发行日期: 2021-12-29 |

HRK-QR-QC-17

地址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝龙一路华丰留学生产业园 3 栋 5 楼

座机: 0755-28716985


手机: 188-2465-9718

网址: <http://www.hrkdz.com>

邮箱: 513598371@qq.com

产品外形及特性数据表

表- (1)



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| D | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 22 | |
| F | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
| d | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | 0.8 | | 1.0 | | |

| Series 系列 | Marking color 标识颜色 |
|------------|--|
| CD288 高频低阻 | Sleeve color 胶管颜色: GREEN 绿色 Marking color 印刷颜色: Gold 金色 |

| Customer P/N 客户料号 | 系列 | 额定容量 (μF) | 额定电压 (V) | 产品尺寸 | | 容量误差 (%) | 损失角 (%, 最大值) | 泄漏电流 (μA, 最大值) | 浪涌电压 (V) | 等效阻抗 (Ω, 20°C, 100KHz) | 额定纹波电流 (mA rms) (105°C, 100KHz) | 耐久性 (Hrs, at 105°C) | Ours P/N 鸿瑞凯料号 |
|----------------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 直径 (mm) | 高度 (mm) | | | | | | | | |
| | CD288 | 220 | 10 | 6.3 | 07 | -20~+20 | 19 | 22 | 13 | 0.45 | 230 | 2000 | 10v/220uF CD288 |

产品料号编码规则



| (1,2) | (3-5) | (6) | (7-8) | (9-12) | (15) |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Series 系列 | Capacitance (μF) 静电容量 Code 代码 | Cap. Tolerance (%) 容量误差 Code 代码 | Voltage (W.V) 额定电压 Code 代码 | Size φDxL 产品尺寸 Code 代码 | Sleeve Material 胶管材料 Code 代码 |
| CD110 | 0.1 104 | +5 J | 4 0G | 4x7 0407 | Sleeveless C |
| CD288 | 0.22 224 | -5 J | 6.3 0J | 5x7 0507 | PVC V |
| CD288H | 0.33 334 | +10 K | 10 1A | 5x11 0511 | PET E |
| HA | 0.47 474 | -10 K | 16 1C | 6.3x7(7.7) 0607 | |
| HB | 1 105 | +15 L | 25 1E | 6.3x11 0611 | |
| NP | 2.2 225 | -15 L | 35 1V | 6.3x12 0612 | |
| LL | 3.3 335 | +20 M | 50 1H | 8x7 0807 | |
| CD293 | 4.7 475 | -20 M | 63 1J | 8x9 0809 | |
| | 10 106 | +30 N | 80 1K | 8x12 0812 | |
| | 22 226 | -30 N | 100 2A | 8x14 0814 | |
| | 33 336 | +20 V | 125 2B | 8x16 0816 | |
| | 47 476 | -10 V | 160 2C | 8x20 0820 | |
| | 68 686 | +30 Q | 180 2Z | 10x13 1013 | |
| | 100 107 | -10 Q | 200 2D | 10x15 1015 | |
| | 220 227 | +50 T | 220 2P | 10x17 1017 | |
| | 330 337 | -10 T | 250 2E | 10x20 1020 | |
| | 470 477 | +50 S | 315 2F | 10x25 1025 | |
| | 680 687 | -20 S | 330 2L | 13x13 1313 | |
| | 1000 108 | +80 Z | 350 2V | 13x17 1317 | |
| | 2200 228 | -20 Z | 400 2G | 13x20 1320 | |
| | 3300 338 | +20 R | 420 2Q | 13x25 1325 | |
| | 4700 478 | -0 R | 450 2W | 13x30 1330 | |
| | 6800 688 | | 500 2H | 16x20 1620 | |
| | 10000 109 | | | 16x22 1622 | |
| | 15000 159 | | | 16x26 1626 | |
| | 22000 229 | | | 16x32 1632 | |
| | | | | 16x36 1636 | |
| | | | | 18x22 1822 | |
| | | | | 18x26 1826 | |
| | | | | 18x32 1832 | |
| | | | | 18x36 1836 | |
| | | | | 18x40 1840 | |

(13-14)

| Lead Process 端子加工方式 | | Code 代码 |
|---------------------|---------------------------|---------|
| Radial Bluk | 引线型长脚散装 | FL |
| Chip Type | 贴片型 | CT |
| Snap-in Type | 牛角型 | SN |
| Cutting 剪脚 | Straight Cut 直接剪脚 | CC |
| | Forming cut 成型剪脚 | FC |
| | Kinked Forming Cut 弯曲成型剪脚 | FS |
| Taping 编带 | Straight Taping 直脚编带 | TS |
| | Forming Taping 成型编带 | TF |

参考标准

本规格书规定了 CD288 系列径向引线引出铝电解电容器的技术规范。并参考 IEC 60384-1 和 IEC 60384-4 制定。

工作温度范围

工作温度范围是电容器在施加额定工作电压条件下，可以长期可靠工作的环境温度范围如下表。

| 额定电压 | 温度范围 |
|---------------------------|--------------|
| 6.3 ~ 500 V _{DC} | -40 ~ +105°C |

测试环境

如果没有其它规定，标准的测试、检验环境条件如下所示：

环境温度：20°C to 35°C

相对湿度：45% to 75%

大气压力：86Kpa to 106Kpa

如果对测试结果有异议，可以在以下条件测试：

环境温度：25±5°C

相对湿度：63% to 67%

大气压力：86Kpa to 106Kpa

结构



| 部件名称 | 材 质 |
|-----------------------|-----------|
| 1 Aluminum Foil 铝箔 | 铝 |
| 2 Separator Paper 电解纸 | 木浆 |
| 3 Electrolyte 电解液 | 乙二醇、己二酸铵 |
| 4 Case 铝壳 | 铝 |
| 5 Rubber Seal 封口橡胶 | 三元乙丙胶 |
| 6 Lead Wire 引线 | 镀锡铜包钢线 |
| 7 Sleeve 胶管 | 聚氯乙烯(PVC) |


纹波电流频率因子系数

| Frequency 频率 (Hz) | | 60Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | 10KHz~ |
|-------------------|----------------|------|-------|-------|------|--------|
| Coefficient 系数 | Under 10uF | 0.65 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 1.50 |
| | 10 < C ≤ 100 | 0.70 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 1.50 |
| | 100 < C ≤ 1000 | 0.75 | 1.00 | 1.18 | 1.30 | 1.35 |
| | 1,000 up above | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.15 |

※铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化，每升温 5°C 寿命减少一半，要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。

包装

内箱



外箱



| 产品尺寸 ΦDxL(mm) | 袋装数量 | 内箱 | | 外箱 | | 小箱尺寸 | 外箱尺寸 |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| | | 胶袋/小箱 | 颗数/小箱 | 小箱/外箱 | 颗数/外箱 | | |
| 6.3x7 | 1000 | 25 | 25000 | 2 | 50000 | 330x250x265 | 540x345x290 |

产品特性

| 序号 | 项目 | 测试条件或方法 | 判定标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|------|---------|--------|------|----------|--------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|---|--------|-----|----|----|----|-------|--------|----------------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|---|---|--------|---------|--|---------|--|---------|--|----------------|---|--|---|--|----|--|----------------|---|--|----|--|-----|--|
| 1 | 静电容量(CAP) | 测试回路: 串联等效电路 | 额定容量的误差范围内, 误差范围见表-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 损失角正切值(DF) | 测试频率: 120Hz 测试电压: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 泄漏电流(LC) | 在下图测试回路中电容器两端施加额定工作电压, 并串联 1000±10 电阻, 在施加 2 分钟后, 测量漏电流。  | 小于等于表-1 中的漏电流值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 浪涌电压 | 在 15~35℃ 常温常湿下, 通过一个阻值为(100±50)/CR (KΩ) 的保护电阻对电容施加浪涌电压, 充电 30±5 秒, 放电 5.5±0.5 分钟作为一个周期, 共进行 1000 次。 | 容量变化率: 初始值的±15%以内 损失角正切值: 不大于规格值 泄漏电流: 不大于规格值 外观: 无可见外观异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 温度特性 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>阶段</th> <th>测试温度</th> <th>时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25±5</td> <td>时间达到热稳定时</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-25±3</td> <td>时间达到热稳定时</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-40±3</td> <td>时间达到热稳定时</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25±5</td> <td>时间达到热稳定时</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+105±3</td> <td>时间达到热稳定时</td> </tr> </tbody> </table> | 阶段 | 测试温度 | 时间 | 1 | 25±5 | 时间达到热稳定时 | 2 | -25±3 | 时间达到热稳定时 | 3 | -40±3 | 时间达到热稳定时 | 4 | 25±5 | 时间达到热稳定时 | 5 | +105±3 | 时间达到热稳定时 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>额定工作电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35-50</th> <th>63-100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <th>额定工作电压</th> <th colspan="2">160~250</th> <th colspan="2">350~450</th> <th colspan="2">450~550</th> </tr> <tr> <td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">8</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td> <td colspan="2">8</td> <td colspan="2">18</td> <td colspan="2">---</td> </tr> </tbody> </table> 阻抗比: 阶段 2、3 与阶段 1 的阻抗比不超过上表值; 容量变化率: 相对于阶段 1 值, 不超过±25% 损失角正切值: 不超过 5 倍规格值 泄漏电流: 不超过规格值 | 额定工作电压 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35-50 | 63-100 | Z(-25℃)/Z(20℃) | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | Z(-40℃)/Z(20℃) | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 额定工作电压 | 160~250 | | 350~450 | | 450~550 | | Z(-25℃)/Z(20℃) | 4 | | 8 | | 15 | | Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | | 18 | | --- | |
| 阶段 | 测试温度 | 时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25±5 | 时间达到热稳定时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | -25±3 | 时间达到热稳定时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | -40±3 | 时间达到热稳定时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 25±5 | 时间达到热稳定时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | +105±3 | 时间达到热稳定时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定工作电压 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35-50 | 63-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-25℃)/Z(20℃) | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定工作电压 | 160~250 | | 350~450 | | 450~550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-25℃)/Z(20℃) | 4 | | 8 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | | 18 | | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 引线抗拉 | 在电容器引线施加如表所示拉力, 保持 10±1 秒。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>引线直径(mm)</th> <th>0.45</th> <th>0.5</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抗拉强度 N {kgf}</td> <td>5 {0.51}</td> <td>10 {1.0}</td> <td>20 {2.0}</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>抗弯强度 N {kgf}</td> <td>2.5 {0.25}</td> <td>5 {0.51}</td> <td>10 {1.0}</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 引线直径(mm) | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 抗拉强度 N {kgf} | 5 {0.51} | 10 {1.0} | 20 {2.0} | | | 抗弯强度 N {kgf} | 2.5 {0.25} | 5 {0.51} | 10 {1.0} | | | 无明显外观变化, 无引线断裂松动等不良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引线直径(mm) | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抗拉强度 N {kgf} | 5 {0.51} | 10 {1.0} | 20 {2.0} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抗弯强度 N {kgf} | 2.5 {0.25} | 5 {0.51} | 10 {1.0} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 引线抗弯 | 将电容器垂直固定在治具上, 并在引线方向上施加上表所示的拉力, 在 2~3 秒内向一边旋转 90 度并回到原位, 再向相反方向旋转 90 度并回到原位为一个次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 振动试验 | 在振动试验台上每个方向各 2 小时, 共 6 小时 频率范围: 10~55Hz 振幅: 1.5mm 振速: 约 1 分钟由 10 到 55 再到 10 赫兹 | 容量测试: 测试值是稳定的 容量变化: 初始值的±5%以内 外观: 无外观不良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 可焊性 | 将电容端子插入重量比为 25% 的松香溶液中保留 5~10 秒, 然后将其插入温度为 245±5℃ 的焊锡中直至接近电容本体约 1.5~2.0mm 处 | 浸入焊锡的引线表面积约为 90% 以上应附着新锡。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 耐焊接热 | 将距离本体 1.5~2.0mm 以下的端子插入温度为 260±5℃ 或 350±10℃ 焊锡溶液中, 分别保持 10±1 或 3~4 秒后拿去, 在常温常湿中放置 1~2 小时后测量。 | 容量变化率: 初始值的±10%以内 损失角正切值: 不大于规格值 泄漏电流: 不大于规格值 外观: 外观无显著异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 稳态湿热 | 温度 40±5℃, 相对湿度 90~95% 的环境中放置 240±8 小时后, 在常温常湿中放置 1~2 小时后测量。 | 容量变化率: 初始值的±20%以内 损失角正切值: 不超过 1.2 倍规格值 泄漏电流: 不大于规格值 外观: 外观无显著异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 温度快速变化 | 电容器放置在冷热冲击箱中, 温度按照 "+25℃ (3min) → -40℃ (30min) → +25℃ (3min) → +105℃ (30min) → +25℃ (3min)" 一个循环变化周期, 共 5 个循环后, 在常温常湿中放置 1~2 小时后测量。 | 容量变化率: 在初始值±10%以内 损失角正切值: 不大于规格值 泄漏电流: 不大于规格值 外观: 外观无显著异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目 | 测试条件或方法 | 判定标准 |
|----|------|--|--|
| 13 | 耐久性 | 电容依照额定寿命在上限温度下施加额定电压及纹波电流，然后在标准环境下放置 1~2 小时。 | 容量变化率：初始值的±20%以内 损失角正切值：不超过 2 倍规格值 泄露电流：不大于规格值 外观：外观无显著异常 |
| 14 | 高温贮存 | 在 105±2℃ 的环境中不施加电压放置 1000+48/-0 小时后恢复 16 小时后测量。 | 容量变化率：初始值的±20%以内 损失角正切值：不超过 2 倍规格值 泄露电流：不大于规格值 外观：外观无显著异常 |
| 15 | 防爆 | a) 交流电源测试法 电容两端施加 50 或 60 赫兹 0.7 倍额定电压，或者 250V 交流电压，取较小值。 b) 直流电源测试法 直径小于等于 22.4mm，施加 1A 电流；直径大于 22.4mm，施加 10A 电流反向直流电压 | 防爆阀开启，不应发生有火焰；如果施加电压 30 分钟内内部防爆阀不开启，也认为性能满足要求。 |

■ 铝电解电容使用注意事项

1. 铝电解电容是有极性的，请按正确的极性使用。当反向接入线路时，会导致回路短路或电容损坏。当回路的有可能反向或极性不明时，请使用无极性电容。
2. 不要施加反向电压或超过额定电压的直流电压，当施加电压超过额定电压时，漏电流会显著增加导致电容损坏。推荐在额定电压下使用以保证寿命。浪涌电压是电容能短时间承受的最高电压。
3. 纹波电流应小于额定值。施加纹波电流超过额定值后，会导致电容器本体过热，容量下降，寿命缩短。所施加纹波电压的峰值与直流电压之和应小于额定工作电压。
4. 请在额定温度范围内使用电容器。如果在上限温度以上使用电容器将会导致使用寿命大大缩短或防爆阀开启，在室温下使用会保证更长的使用寿命。科学统计，使用环境温度每下降 10 摄氏度其使用寿命增加一倍。
5. 当电容器长期贮存后，其漏电流会升高，贮存温度越高，漏电流上升愈快。因此应注意贮存环境，在电容器上施加电压后，漏电流将不断下降，如果漏电流值上升对电路有不良影响，请在使用前充电处理。
6. 电容不适合用在频繁充放电的电路。容量会由于负极氧化膜的氧化而容量减小，或电容通过充放电产生的热量而损坏。
7. 不良的安装或者对引线施加应力会使产品内部结构损坏，导致漏电流高或者漏液问题。



- a). 焊接良好
- b). PCB 孔与孔之间的间距与引线间距不同
- c). 不要弯曲引线
- d). 当焊接不平时，不要弯曲或扭曲电容本体。

8. 在进行浸锡或焊接时，其胶管可能因焊接时间过长、温度过高为发生破裂或者二次收缩。
9. 铝电解电容器不能使用卤化有机物系列的清洗剂进行清洗。如果必须清洗，请使用能够保证电容器质量的清洗剂。对于能够保证清洗质量的清洗剂，清洗后请不要在清洗溶液或者密封容器中保管。清洗后的电容器和电路板一起在热风下干燥 10 分钟以上，热风的温度不可高于电容器的上限温度。
10. 请不要使用含有卤化有机物系列的固定剂及涂层剂。更不要让固定剂或涂层剂将电容器封口部位全部封住。
11. 推荐储存在~35℃，相对湿度小于 75%RH 无阳光直射的环境。产品出厂储存期限为 12 个月。如果储存时间超过 12 个月，请检查电气特性及可焊性。
12. 当电容器需要报废时，请联系当地的工业废弃物处理商。
13. 更多详情，请参阅 EIAJ RCR-2367B。

■ 环保声明

我司在此保证，我公司直接或间接交付给贵公司（包括贵公司的子公司和关联公司）的所有或部分产品，包括但不限于产品、包装，不含有下列物质：

- 遵守先行的 RoHS 指令，无任何豁免。
- 所有商品/材料不包含 REACH 附录 XIV 中的高关注度物质（SVHC）
- 遵守 2006/22/EC (PFOA/PFOS) 指令
- 遵守 2005/84/EC (16P) 指令
- 符合 ZEK 01.2-08 (多环芳香烃) 指令
- 符合索尼 SS-00259 第 18 版环保要求